

# FIX 71

## UNIVERZÁLNE NEOPRÉNOVÉ LEPIDLO V SPREJI

Univerzálne neoprénové lepidlo v spreji na použitie v domácnosti a priemysle.

### VLASTNOSTI

- Jednoduché použitie
- Rýchla príľnavosť
- Trojpolohový ventil pre rôzne šírky nanášania

### OBLASŤ POUŽITIA

- Na lepenie kovov, dreva, skla, PU peny, papiera, textilu, korku, plastov, PE, nylonu ...
- Nevhodné na lepenie polystyrénu.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Báza	neoprén
Vzhľad	kvapalina
Zápach	charakteristický (po rozpúšťadle)
Otvorený čas	2 - 13 min
Spotreba	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Obsah sušiny	25 - 27 %
Hustota (20 °C)	≥ 1g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (20 °C)	100 - 150 m Pas
Najvhodnejšia aplikačná teplota:	od 15 do 23 °C

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Lepené povrchy musia byť pevné, čisté a zbavené prachu a mastnôt.
- Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
- Pri nanášaní držte dózu 15 až 20 cm od povrchu, na ktorý sa nanáša lepidlo.
- Lepidlo naneste čo najrovnomernejšie na oba lepené povrchy.
- Počkajte 5 minút, kým lepidlo zaschne a potom povrchy pritlačte k sebe.
- Konečná pevnosť lepenia sa dosiahne po 24 hodinách.
- Po použití otočte dózu naopak a stlačte ventil, až kým zvýšné lepidlo nevytečie z trysky.

### BALENIE

- 250 ml aerosolová dóza.

### UCHOVÁVANIE

36 mesiacov. Produkt skladujte vo zvislej polohe pri teplote 5 - 35 °C, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.


### INFORMÁCIE O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI, MANIPULÁCIÍ A LIKVIDÁCIÍ

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.



## UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**