

BAUFAN

Dlhodobá ochrana dreva

Koncentrovaný kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, tesárik), drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva v interiéri (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéri bez priameho a trvalého kontaktu zo zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty) a tiež na ochranu muriva a omietky proti prerastaniu drevokaznými hubami. Nesmie byť použitý na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivom a pitnou vodou ani na ošetrovanie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek.

Typové označenie (podľa ČSN 490600-1): F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S.

Návod na použitie: Po nariadení aplikujte náterom, postrekom alebo máčaním na dokonale očistené drevo. Drevo napadnuté drevokaznými hubami odstráňte do vzdialenosti aspoň 0,5 m od okraja viditeľného napadnutia a nahradte ho novým; pokiaľ je napadnuté aj murivo, odstráňte omietku, vyškrabte škáry, murivo opáľte horákom a preventívne ošetríte týmto prípravkom.

Skladovanie: V originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Prípadné premrznutie prípravku neovplyvní jeho účinnosť.

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní podmienok skladovania.

Upozornenie: Pri aplikácii prípravku zabráňte kontaktu s difúznou fóliou, po zaschnutí nie je kontakt s fóliou na závadu. Dodržujte aplikačný návod výrobcu fólie. Uvedené informácie platia aj pre farebné modifikácie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

Výdatnosť: 1 kg koncentráту na 33 m².

Koncentrácie aplikačných roztokov (riedenie vodou)					
ochrana	drevo				murivo a omietka
BAUFAN Dlhodobá ochrana dreva	náter, postrek, ponáranie		máčanie		náter, postrek
	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Riedenie (vodou)	1:9 – 1:4	1:9 – 1:4	1:9 – 1:4	1:9 – 1:4	neriedi sa
Min. príjem koncentrátu (g/m²)	30	30	30	30	90
Doporučený počet ošetrení (podľa povrchu a vlhkosti dreva)	2 x	2 - 3 x	min. 30 minút ***	min. 8 - 24 hod. ****	1 - 3 x
Doba ochrany	*	**	*	**	
V exteriéri je nutné prekrytie vhodným náterom zabraňujúcim tvorbe trhlín. Pred aplikáciou ďalších náterov (laky, lazúry) doporučená doba zaschnutia 3 dni.					

* až po dobu životnosti stavby ** doporučená kontrola po 10 rokoch *** vlhkosť dreva cca 20 % **** podľa vlhkosti dreva

Bezpečnostné upozornenie: Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Obsahuje propikonazol a 3-jod-2-propinyl-butytkarbamát (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a nakladanie s obalom: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov.